РОГНЕДА

ПОРОЛОН+

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ



Состав	Полихлоропреновый каучук, синтетические клеевые смолы, модификатор, этилацетат, бензин-растворитель
Методы нанесения	Кисть, валик, распыление
Разбавление	Допускается разбавление этилацетатом
Условия применения	Температура окружающего воздуха и поверхности не ниже +10 °С; Влажность воздуха не более 80%
Количество слоев	2 слоя
Расход	1 л на 5 м² в зависимости от пористости основания
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	**Открытая выдержка:** для пористых оснований — 1-3 минуты для плотных оснований — от 5-10 минут до 2-х часов **Эксплуатационная готовность:** для пористых оснований — через 30 минут для плотных оснований — через 24 часа
Цвет клеевого шва	От жёлтого до светло-коричневого цвета
Очистка инструмента	Этилацетат и бензин-растворитель в соотношении 1:1 по объему
Хранение и транспортировка	t° от +5 °С до +40 °С. При отрицательных температурах возможно загустевание клея, в этом случае клей необходимо разогреть в теплой воде или помещении при температуре от + 20 °С до + 40 °С и перемешать.
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовки	0,75 л; 20 л

НАЗНАЧЕНИЕ:
Приклеивание поролона и склеивание в любых сочетаниях изделий из поролона, резины, натуральной и искусственной кожи, пластмассы, бумаги и картона, дерева и поверхностей на основе древесины, ткани, полиэтилена и пенополиэтилена, минеральных оснований (бетон, цемент, камень, кирпич и пр.), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:
- Прочное и эластичное клеевое соединение
- Атмосферостойкий — выдерживает перепады температур от -50 °С до +70 °С
- Отличается высокой скоростью схватывания
- Идеально подходит для изготовления мягкой мебели
- Сохраняет клеящую способность в течение нескольких часов после нанесения (время открытой выдержки до 2 часов)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед применением тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление этилацетатом. Работы проводить при t° окружающего воздуха не ниже +10 °С по сухим, чистым и обеспыленным основаниям. Клей обязательно наносить на обе склеиваемые поверхности без пропусков, но избегая образования излишков. В промежутке от 1 до 3-х минут для пористых оснований (например, поролон) и от 5 минут до 2-х часов для плотных (например, пластмасса) после нанесения клея плотно сжать склеиваемые поверхности на несколько минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Состав пожароопасен. Работы проводить вдали от открытых источников огня и работающих электроприборов в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания продукта на открытые участки тела. Использовать спецодежду (резиновые перчатки, защитный костюм или халат, фартук), средства защиты органов дыхания и глаз. В бытовых условиях хранить отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов. **Беречь от детей!** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы, на почву. Утилизировать согласно действующему законодательству.