Грунтовка ГФ-021 анти-ржавчина 2в1 Старт

- Для наружных и внутренних работ
- Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью
- Создает дополнительную защиту от коррозии
- Применяется под алкидные краски и эмали
- Покрытие выдерживает перепады температуры от -45 до +60°С
- Сокращает расход финишного покрытия до 30%
- Образует матовое покрытие

Техническая информация о продукте	
Назначение и свойства	предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием лаками и эмалями. Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью. Создает дополнительную защиту от коррозии для металла. Плёнка грунтовки устойчива к температурным изменениям от -45 до +60°С.
Основы для нанесения	дерево, металл
Подготовка поверхности	окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от ржавчины и окалины, обезжиривают растворителем. Деревянные поверхности циклюют, шлифуют.
Применение	перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1. Грунтовку наносят кистью, валиком или краскораспылителем.
Состав	алкидный лак, пигменты, наполнители, растворитель, функциональные добавки.
Расход	на однослойное покрытие 60-100 г/м² в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	24 часа каждый слой при температуре 18-20°С и относительной влажности не более 70%. Полное высыхание в течение 3 суток. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины нанесённого слоя, а также от температуры, влажности и интенсивности воздухообмена.
Очистка инструмента	по окончании окрасочных работ инструмент промыть уайт-спиритом или сольвентом. Кисти вытереть сухой тряпкой и обильно смазать растительным маслом.
Меры предосторожности	не нагревать! При проведении внутренних окрасочных работ, а также после их окончании необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук и органов дыхания применять средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания на кожу и слизистые глаз. Беречь от огня!
Условия хранения и транспортирования	хранить и транспортировать при температуре от +40°С до -40°С в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, пищевых продуктов, в местах недоступных для детей, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. В случае хранения при отрицательных температурах рекомендуется перед окрасочными работами грунтовку довести до комнатной температуры.
Срок хранения	24 месяца со дня изготовления в невскрытой оригинальной таре при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Нормативная документация	ГОСТ 25129-2020 (красно-коричневый цвет) ТУ-2312-024-02955826-2006 (серый цвет)
Цвет	2 цвета
Вид высохшего слоя	матовая
Варианты фасовки, кг	0,8; 1,8; 5; 20; 55

Изготовитель	АО «Шелангерский химзавод «САЙВЕР» 425070 Россия, Республика Марий Эл, Звениговский р-н, п. Шелангер, ул. Центральная, 1 Тел./факс: (83645) 66-3-06, 66-3-05 e-mail: saiver@saiver.ru