153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д.1
Телефоны: (4932) 773-563
e-mail: umacoll@mail.ru, сайт: www.umacoll.com

Дата составления документа: 01.03.2023 г.
Страна производитель: Российская Федерация

Дисперсия поливинилацетатная ДФ 51/10С ГОСТ 18992-80

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукт «Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная» не входит в раздел II «Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», утверждённый решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г № 299 и государственной регистрации не подлежит.

ОПИСАНИЕ

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная средневязкая. При применении по назначению безопасна.
Не содержит ЛОС, формальдегида.
Не допускать замораживания. Нижний предел температуры +5^{0}С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена только для промышленного применения.
Используется как клей для дерева и древесных материалов, бумаги и картона, как связующее в составе водно-дисперсионных красок, применяется в текстильной промышленности и как модификатор бетона.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Совместимость с другими видами дисперсий и иными компонентами смесей следует проверять путем проведения теста на эффективность и стабильность при хранении.
Продукт несовместим с сильными кислотами и щелочами, органическими растворителями, следует избегать контакта с коррозионно-нестойкими металлами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа	Поливинилацетат
Размер частиц, мкм	1-3
Сухой остаток, %	не менее 52
Условная вязкость по стандартной кружке ВМС, с	11-40
Значение pH	4,5-6,0
Клеящая способность, Н/м. не менее	400

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Осуществляется в соответствии с требованиями технической документации готовой продукции.

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Рабочая температура (20±2)^{0}С и влажность воздуха не более 65%.
Работу проводить при температуре не менее +16^{0}С.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

Подготовка	Дисперсия после перемешивания полностью готова к применению.
Инструменты	Любое оборудование целевого назначения.
Нанесение	В соответствии с типом и режимом работы оборудования.
Завершение работы	Оборудование и инструменты после использования дисперсии промывать водой. Для удаления засохшего продукта применять механический способ очистки с использованием воды или ацетона.

УПАКОВКА

52 кг (картонный барабан)

153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д.1
Телефоны: (4932) 773-563
e-mail: umacoll@mail.ru, сайт: www.umacoll.com

или иная тара по согласованию с потребителем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре изготовителя в сухих помещениях при температуре от +5^{0}С до +35^{0}С. Непосредственно перед использованием, особенно после длительного хранения дисперсия должна быть перемешана. При наличии плёнки на поверхности перед размешиванием плёнку аккуратно удаляют.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения.
По истечении гарантийного срока применять дисперсию без лабораторного тестирования не рекомендуется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ помещение необходимо проветривать. Следует избегать лишнего контакта кожи с дисперсией (до момента высыхания), в случае очевидного возможного контакта - использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза - промыть большим количеством воды, при необходимости (в случае индивидуальной непереносимости) обратиться к врачу. Полная информация содержится в паспорте безопасности на продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию проводить в соответствии с ФЗ №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».

Оговорка
Предоставленные данные основаны на нашем многолетнем опыте и испытаниях, но не являются гарантией для каждого конкретного случая . Результаты зависят от условий проведения и качества работ с использованием продукта. Информация не является полностью исчерпывающей. Любое использование продукта для иных целей, не отражённых в данном документе, влечёт за собой действия на свой собственный страх и риск. Производитель в данном случае ответственности не несёт. Информация периодически подвергается изменениям в связи с постоянным усовершенствованием продукта.